Доступные объёмы ёмкостей	
Объём ёмкости	**Обозначение**
Картридж 420 мл	LGEM 2/0,4
Канистра 5 кг	LGEM 2/5
Канистра 18 кг	LGEM 2/18
Бочка 180 кг	LGEM 2/180
Серия LAGD 60 мл	LAGD 60/EM2
Серия LAGD 125 мл	LAGD 125/EM2
Серия TLSD 125 мл	TLSD 125/EM2
Серия TLSD сменный набор 125 мл	TLSD 250/EM2
Серия TLSD 250 мл	LGEM 2/SD125
Серия TLSD сменный набор 250 мл	LGEM 2/SD250
Технические характеристики	
Обозначение	**LGEM 2/(объём ёмкости)**
Код по DIN 51825	KPF2K-20
Класс консистенции NLGI	2
Тип мыла	Литиевое
Цвет	Чёрный
Тип базового масла	Минеральное
Диапазон рабочей температуры	от –20 до +120 °C (от –5 до +250 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176	>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла	
40 °C, мм²/с	500
100 °C, мм²/с	32

Доступные объёмы ёмкостей		
Пенетрация по DIN ISO 2137		
60 погружений, 10^{-1} мм		265–295
100 000 погружений, 10^{-1} мм		325 макс.
Механическая стабильность		
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10^{-1} мм		345 макс.
Испытания на машине V2F		‘M’
Защита от коррозии		
Emcor:	– стандарт ISO 11007	0–0
	– испытание на вымывание водой	0-0
Водостойкость		
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C		1 макс.
Маслоотделение		
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %		1–5
Смазывающая способность		
R2F, испытания B при 120 °C		Положительный результат при 100 °C (210 °F)
Коррозия меди		
по DIN 51 811, 110 °C		2 макс.
Антизадирные свойства		
Испытания на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм		1,4 макс.
Испытания на четырёх шариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н		3000 мин.