Доступные объёмы ёмкостей	
Объём ёмкости	**Обозначение**
Тюбик 35 г	LGEV 2/0,035
Картридж 420 мл	LGEV 2/0,4
Канистра 5 кг	LGEV 2/5
Канистра 18 кг	LGEV 2/18
Бочка 50 кг	LGEV 2/50
Бочка 180 кг	LGEV 2/180
Серия TLMR 101 сменный набор 380 мл	LGEV2/MR 380
Серия TLMR 201 сменный набор 380 мл (с батареей)	LGEV 2/MR380B
Технические характеристики	
Обозначение	**LGEV 2/(объём ёмкости)**
Код по DIN 51825	KPF2K-10
Класс консистенции NLGI	2
Тип мыла	Литиево-кальциевое
Цвет	Чёрный
Тип базового масла	Минеральное
Диапазон рабочей температуры	от –10 до +120 °C (от 15 до 250 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176	>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла	
40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с	1020 58
Пенетрация по DIN ISO 2137	

Доступные объёмы ёмкостей		
60 погружений, 10^{-1} мм 100 000 погружений, 10^{-1} мм		265–295 325 макс.
Механическая стабильность		
Стабильность при перекатывании, 72 ч при 100 °C, 10^{-1} мм Испытания на машине V2F		+50 макс. ‘M’
Защита от коррозии		
Emcor:	– стандарт ISO 11007 – испытание на вымывание водой – испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)	0–0 0–0* 0–0*
Водостойкость		
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C		1 макс.
Маслоотделение		
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %		1–5
Коррозия меди		
по DIN 51 811, 110 °C		1 макс. 100 °C (210 °F)
Антизадирные свойства		
Испытания на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм Испытания на четырёх шариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н		1,2 макс. 3000 мин.